

FIX 2003

expresní vteřinové lepidlo na různé materiály

CHARAKTERISTIKA

- expresní jednosložkové lepidlo
- vysoká pevnost lepeného spoje
- spoje nepodléhají stárnutí
- možno lepit i drobné spoje
- lepí i rozdílné druhy materiálů navzájem

VYUŽITÍ

- hodí se k rychlému spojování téměř všech druhů materiálů v průmyslovém odvětví, autoservisech, ale i v domácnostech
- nejrychlejší lepidlo pro lepení hladkých neporézních pryží, dřeva, plastu, kovu, keramiky v provozních podmínkách od $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+95\text{ }^{\circ}\text{C}$
- při lepení spár, porézních materiálů je doporučeno použít aktivátoru (AKTIVÁTOR 2003) pro rychlejší vytvrzení spoje

NÁVOD NA POUŽITÍ

FIX 2003 naneste na jednu stranu lepeného materiálu v tenké vrstvě a lepené části k sobě přitiskněte. Lepené díly musí být čisté a zbavené mastnoty, vhodné je použít na odmaštění BRAKE WASH NEW.

K zaschnutí dojte, v závislosti na lepeném materiálu, během několika sekund.

Výsledné pevnosti je dosaženo po 24 hodinách. Pro urychlení vytvrzení použijte AKTIVÁTOR 2003.

VLASTNOSTI

Skupenství:	tekutý monometní kyanakrylát
Barva:	čirá
Viskozita:	8 -120 mPa*S
Hustota:	1,05g/cm ³
Bod vzplanutí:	85 °C
Pevný polymerní kyanakrylát	
Pevnost v tahu na NBR (guma):	# 64 N/cm ²
Smyková pevnost na ocel:	12 -22 N/mm ²
Teplotní rozsah pro použití:	- 55 °C do + 95 °C



MANIPULAČNÍ PEVNOST SPOJE

Kov (ocel):	20 – 35 s
Plast (ABS):	2 – 4 s
Guma (EPDM):	2 – 4 s
Dřevo (buk):	> 60 s

SKLADOVÁNÍ

Doba skladování při teplotě 5 až 8 °C je 12 měsíců.

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

BALENÍ

FIX 2003 je dodáván v balení 20 g lahvička.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.