

RED CARTER

pružné tmelící těsnění na motory a kryty

CHARAKTERISTIKA

- pružné kaučukové těsnění odolné nízkým i vysokým teplotám
- je žáruvzdorný s rozsahem teplot od -75°C do +345°C
- mechanicky a chemicky velmi odolný s dlouhou životností
- díky speciálnímu složení přilnavý k mnoha podkladům
- vyroben recepturou se síťovanými acetátovými vlákny



VYUŽITÍ

- RED CARTER se používá pro všechny pružné, tmelící a těsnící aplikace s nároky na odolnost vůči nízkým i vysokým teplotám. Například pro těsnění víka motorů, převodovek, olejových van, krytů ventilů, vodních čerpadel, diferenciálů, baterií, světlometů, ochranných pouzder, ale také pro těsnění klimatizací, sušiček, mrazících zařízení a elektrospotřebičů.
- Uplatnění nalezne také ve stavebnictví na topná tělesa, kamna a krby.
- Výrobek je v rámci své elasticity a přilnavosti vhodný pro aplikaci na kovové díly, sklo, prosklené plochy, smalt, keramiku, eloxovaný hliník, lakované dřevo a podobně.
- Je odolný v teplotním rozsahu od -75°C až do +345°C.
- Jeho předností je také chemická odolnost, ale není vhodný pro aplikace na beton, kámen a povrchy které podléhají korozi, jako olovo, měď, pozinkovaná ocel. Také se nepoužívá na PP, Teflon a asfaltové povrchy a pro izolační skla!

NÁVOD NA POUŽITÍ

Před použitím výrobku RED CARTER musí být povrch pevný, čistý, zbavený prachu, oleje a mastnoty. Nejvhodnější teplota materiálu a hmoty je mezi +5°C a +25°C. Při jednostranném lepení naneste výrobek a nechte 10 – 15 minut zaschnout a poté díly spojte. Při oboustranném lepení spojte ihned po nanesení.

VLASTNOSTI

Základ:	polysiloxanový acetát
Barva:	červená
Hustota při 20°C:	1,08g/cm ³
Aplikační teplota:	+5°C až +40°C
Teplotní odolnost:	-75°C až 345°C
Vytvoření škrálopou (23°C/55% RH):	5 minut
Vytvrzení (23°C/55% RH):	1,5mm/24hod.
Tvrdość (DIN 53505):	0,5MPa
Tažnosť (DIN 53504):	>300 %

SKLADOVÁNÍ

Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti požáru. Skladujte v suchu, chladu mimo účinky přímého slunečního záření.

Neuchovávejte v blízkosti oxidačních činidel, minerálních kyselin. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé poloze, tak, aby nedošlo k úniku.

Zamezte neoprávněnému přístupu.

Trvanlivost: ca. 12 měsíců při teplotě + 5 °C až + 25 °C v uzavřeném originálním obalu.

BALENÍ

RED CARTER je dodáván v balení 200ml kartuše s aplikátorem.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.