

# PROLUBE DARK PL

*univerzální mazací tuk pro extrémní zátěže*

## CHARAKTERISTIKA

- mazivo pro extrémní mechanickou zátěž s vysokou teplotní stabilitou
- bezpopelové mazivo nové generace s obsahem polymočoviny a elastomeru
- obsahuje vysoce viskózní oleje (ISO VG 460)
- výborná odolnost při kontaktu s vodou, velký podíl inhibitorů koroze a stabilní odolnost proti oxidaci
- rozsah provozních teplot -20°C do +180°C, krátkodobě až 250°C
- náhrada lithného, kalciového nebo hliníkového maziva
- zvýšení výkonu, úspora nákladů a prodloužení životnosti mazaných mechanismů
- použití pro veškerou techniku, stroje a zařízení vyžadující vyšší nároky na mazání
- není nebezpečný pro životní prostředí



## VYUŽITÍ

- Vhodný pro aplikaci do míst s extrémní zátěží, kde svou mechanickou a teplotní stabilitou převyšuje běžná plastická maziva.
- Polymočovinový elastomerový základ zaručuje lepší vlastnosti ve srovnání s běžně používanými mazivy s obsahem lithia, vápníku nebo polokulovitých částic mikronizovaného hliníku.
- Předností je odolnost vůči odplavení a zejména mísení se s vodou a také teplotní stabilita a protikorozní ochrana.
- Použití pro údržbu v průmyslu (strojírenský, metalurgický, slévárenský, papírenský, cementářský) v zemědělství, ve stavebnictví, pro zařízení pracující v dolech, lomech, vrtných soupravách a dopravní technice.
- Ideální pro mazání míst jako jsou čepy, dopravní pásy, kardany, náboje a ložiska kol, elektromotory, obráběcí stroje pracujících ve vysokých teplotách a ve velkém tlakovém zatížení.

## NÁVOD NA POUŽITÍ

Před použitím maziva PROLUBE DARK PL ideálně dokonale odmastěte určené místo a následně naneste mazivo.

## VLASTNOSTI

Barva:

nažloutlá

plastické mazivo

&gt; 250 °C

Bod skápnutí:

2

Stupeň NLGI:

&gt; 1g/cm³

Hustota při 20°C:

neropustné

Rozpustnost ve vodě:

ISO VG 460

Viskozita základového oleje při 40 °C:

ASTM D 445

(ASTM D 445)

265 - 295

Penetrační hodnota za stand. provozních podmínek:

(60 dvojitých nárazů mm/10, ASTM D 217)

(60 dvojitých nárazů mm/10, ASTM D 217)

- 20°C až 180 °C

Rozsah provozních teplot:

2500 daN

4kuličkový EP test, ASTM D2596:

350

Rotační koeficient:

## BALENÍ

PROLUBE DARK PL je dodáván v balení 400 g kartuše nebo 5 kg nádoba.

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.